



PPG Protective & Marine Coatings



Организация

Контакты

Кому: Всем заинтересованным лицам

От кого: Тарасенко А.В.
Коммерческий менеджер РФ

PPG Protective&Marine Coatings
Представительство в России ООО «ППГ Индастриз»

117342 г. Москва, Севастопольский пр-кт, д. 56А,
тел. + 7 495 779 3131
факс +7 495 779 3131 (доб. 119)
тел. моб. +7 985 924 60 08
e-mail tarasenko@ppg.com

Тема: Касательно абразивной стойкости лакокрасочного материала **Amercoat 391 PC**

Дата: 05.04.2011

Количество страниц: 1

Исх. № 017-0411

Уважаемые Господа !

От лица компании PPG Protective&Marine Coatings свидетельствуем Вам свое почтение.

Настоящим информируем Вас, что стойкость лакокрасочного покрытия **Amercoat 391PC** производства PPG Protective&Marine Coatings к абразивному износу измеряется согласно ASTM D4060 с помощью прибора Taber Abrasive (колесо CS 17, 1000 циклов при нагрузке 1 кг). Потеря массы после испытания составляет 59.6 ± 0.2 мг.

С уважением,

Артем Тарасенко
Коммерческий менеджер РФ
PPG Protective&Marine Coatings
Москва

